

浙江万宝龙胶粘制品有限公司

产品说明书

产品品名	水 54 合成纸白格 A																			
产品结构	<table><tr><td colspan="5">/ / / / / / / / 面材 / / / / / / / /</td></tr><tr><td>☆</td><td>☆</td><td>☆</td><td>☆</td><td>胶水 ☆ ☆ ☆ ☆</td></tr><tr><td colspan="5">/ / / / / / / / 底纸 / / / / / / / /</td></tr></table>					/ / / / / / / / 面材 / / / / / / / /					☆	☆	☆	☆	胶水 ☆ ☆ ☆ ☆	/ / / / / / / / 底纸 / / / / / / / /				
	/ / / / / / / / 面材 / / / / / / / /																			
	☆	☆	☆	☆	胶水 ☆ ☆ ☆ ☆															
/ / / / / / / / 底纸 / / / / / / / /																				
面材	54 合成纸 A		底纸		58g 格拉辛															
厚度（mm）	0.050±0.005		厚度（mm）		0.048±0.005															
基重（g/m²）	43±3		基重（g/m²）		58±3															
颜色	白色		颜色		白色															
表面张力	-----		剥离力(g/in)		8±4															
抗 张 强 度	纵向	-----																		
	横向	-----																		
胶粘剂：		水胶																		
测试项目	标准值		单位		测试方法															
上 胶 量	17±3		g/m²		WBL-01															
粘 着 力	6 ↑		N/25mm		GB/T 2792															
初 期 力	6 ↑		N		GB/T 31125															
保 持 力	8 ↑		Hours		GB/T 4851															
使用温度	-10～70		℃		-----															
贮存条件	常温阴凉通风、避免阳光照射，保存 12 个月。																			
使用环境及 注意事项	1. 最佳印刷加工环境:温度 22±3℃,湿度 55%±5。																			
	2. 在使用时，请尽量除去被贴物表面的灰尘、油污、水分等杂质。																			
	3. 对胶带施以适当的压力，方可以达到足够的粘着强度。																			
备 注	以上诸项技术资料乃本公司采用公认可靠之检验方法,经多次检验所得平均数值,但为确保正确选择与使用本公司之产品,请您基于欲使用之对象,先行对使用目的与条件作详尽了解与试用,或通知本公司,以便为您更进一步说明与服务。																			
版 本 号	第 1 版		修订日期		2023-10-24															